

3M SCOTCHLITE

8725 Transferts thermiques argent réfléchissant

Les transferts thermiques 3M 8725 Scotchlite sont créés à partir d'un film thermique argent réfléchissant. Ils sont conçus pour améliorer la visibilité à l'utilisation finale dans des conditions de faible luminosité et de lumière du jour. Ils sont créés à partir d'un adhésif thermocollant composé de polyester et de lentilles à grand angle rétro réfléchissant. Les 3M transferts 8725 surpassent les transferts autresgraphiques réfléchissants et peuvent être lavés dans un appareil électroménager (50 cycles de lavage et 50 cycles de séchage, conformément aux exigences CSA-Z96-09, ANSI 107-2010 et EN 47). Ils sont également certifiés sans aucune substance nocive, exempts de PVC, de plastifiants et de métaux lourds. Les 3M transferts 8725 permettent de créer rapidement, facilement et à moindre coût des vêtements personnalisés et d'allure professionnelle. Ils sont disponibles sous forme de transferts (aucun achat minimum requis) et de rouleaux (achat minimum de 1 rouleau - 24" x 5 verges).

Mode d'emploi

Réglage de l'appareil de transfert thermique:
Température à 325-350°F (165-177°C)
Pression à 60-80 PSI ou 4-6 BAR (Ferme)

Étape 1:

Préchauffer le panneau/vêtement 10 à 15 secondes avant l'application du transfert.

Étape 2:

Placer le transfert thermique sur le panneau/vêtement. Couvrir avec du papier kraft ou téflon. Utiliser les réglages recommandés et procéder au transfert pendant 10-20 secondes.

Étape 3:

Laisser le panneau/vêtement refroidir à la température de la pièce. Retirer la garniture de transfert thermique avec précaution.

Tissus recommandés:

100 % Cotton
100 % Polyester
Mélanges de polycoton
Tricots et mailles en polyester
Nylons non revêtus d'un enduit

Consignes d'entretien:

Laver à la machine avec un détergent doux.
La température de l'eau ne doit pas dépasser 140°F (60°C)
Ne pas utiliser de javellisant.
Sécher à une température normale dans un appareil électroménager.
Nettoyage à sec.
Ne pas utiliser de laveuses commerciales ou industrielles.
Ne pas repasser directement sur le transfert thermique.

TOUTES LES DIRECTIVES ET LES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT BASÉES SUR CE QUE NOUS CONSIDÉRONS COMME ÉTANT EXACTES. CEPENDANT, NOUS NE POUVONS GARANTIR LA PERFORMANCE DU PRODUIT SANS LA SURVEILLANCE DU FABRICANT. VEUILLEZ DÉTERMINER PRÉALABLEMENT LA PERTINENCE DU PRODUIT EN FONCTION DE SON USAGE. L'UTILISATEUR ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DES RISQUES EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. SEULE LA MARCHANDISE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT DÉFECTUEUSE PAR LE VENDEUR ET LE FABRICANT SERA REMPLACÉE.

Droit d'auteur © 2017



Entoilages & biais Block Itée
Block Bindings & Interlinings Ltd

9500, boul. Saint-Laurent
Bureau 402
Montréal (QC) H2N 2B7
Téléphone : 514-381-7493
Télécopieur : 514-381-6725

